



## 代 表 性 状

	ハイパワーEP グリース (リチウム)	ハイパワーEP エクセレント (リチウムコンプレックス)
番 定	2	2
石けん基 又は 増ちょう剤	リチウム + DIA-LUBEX	リチウムコンプレックス + DIA-LUBEX
外 観	淡黄褐色軟膏状	淡黄色軟膏状
ちょう度      25℃混和	283	280
滴 点            °C	197	285
銅板腐食      (100℃×24H)	1a	1a
蒸発量      (99℃×100H) mass%	0.21	0.15
離油度      (100℃×24H) mass%	1.8	4.3
酸化安定度    (99℃×100H) Mpa	0.15	0.02
混和安定度    (10 万回混和)	329	317
含水シェルロールテスト (水 10wt%80℃×24H)	362	327
チムケン式耐加重性能 (Lb)	45 以上	45 以上
低温トルク試験    起動トルク N-m (-30℃)            回転トルク N-m	39.0 8.3	/

例えばこんなところに使ってください

